

Chryso® Dem Aquarol 350

DESRIPTIF

Chryso® Dem Aquarol 350 est une suspension de lubrifiants 100 % synthétiques dans l'eau. Il permet de retirer les coffrages du béton préfabriqué dans les conditions les plus avantageuses sur le plan technique, que le béton soit chauffé ou non chauffé.

Une fois l'eau dissipée, les fines gouttelettes blanches déposées par atomisation s'accumulent pour former un film continu, sans matières grasses, qui offre une finition de très haute qualité et qui se libère de la moisissure.

BÉNÉFICES

- Respectueux de l'environnement
 - ininflammable et non toxique
 - inodore, bien adapté aux zones fermées
 - non irritant pour la peau
 - facilement lavé à l'eau
- Qualités de libération
 - aucune formation de bulles ou de taches
 - pas de poudre ni de colle
 - couleur claire et uniforme du béton
- Peu de travail de finition requis

Mode d'emploi

Dosage

- Il est préférable d'appliquer l'Aquarol TT-31 PIERI® à l'aide d'un vaporisateur sous pression à une pression minimale de 10,3 kPa (15 psi). Un système de pompe électrique ou pneumatique installé comme unités fixes peut également être utilisé.
- Dans le cas de la production de dalles de pavage humides, les meilleurs résultats sont obtenus avec un pulvérisateur à pistolet « sans air » avec un débit très faible.

Additional Usage Recommendations

- PIERI® Aquarol TT-31 est un agent de démoulage pour le béton préfabriqué placé dans des moules synthétiques : dalles de pavage, panneaux architecturaux, béton décoratif et produits d'aménagement paysager. Il peut être utilisé sans restriction sur tout type de moule en bois, en métal ou en composite, dans les moules à démoulage retardé, les moules chauffés ou les moules non chauffés; il est compatible avec tous les mélanges de béton actuellement utilisés.
- Couverture : 30 à 60 m2/L (1 200 à 2 500 pi2/gal) selon l'équipement.
- PIERI® Aquarol TT-31 peut être utilisé dans des conditions difficiles, dans des vibrations élevées et à basse température.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc

PRÉCAUTIONS

- Un an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Tenir à l'écart du soleil.
- PIERI® AQUAROL TT-31 doit être protégé contre le gel à des

Chryso® Dem Aquarol 350

Durée de vie	12 mois
Densité	0,935
pH (20°C)	9,40

températures de 0 °C (32 °F) et moins, car l'agent de démoulage n'est pas utilisable une fois congelé.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

PACKAGING

- Baril de 210L (55 gallons)
- Contenant de 1000L (275 gallons)
- Vrac